

[材料数据 >](#)

# PEEK

**(聚醚醚酮)**

## 详情

聚醚醚酮材质坚硬、刚度高且强度大。它在高温环境下仍能保持其耐化学性。此外，该材料还具有优异的耐疲劳性、耐应力开裂性以及耐高压水和蒸汽性能。它被用于制造管材、轴承、密封件、阀门、电气绝缘件乃至医疗植入物等部件。

## 主要特性

硬度高 • 刚度大 • 耐化学腐蚀与疲劳

## 热性能

项目性能	数值
热变形温度 [°C]	152
玻璃化转变温度 [°C]	143
维卡软化温度 [°C]	250
热膨胀系数 [K-1 · 10-6]	50
热导率 [W/m·K]	0.25
比热容 [J/kg·K]	1340
熔点 [°C]	343

## 机械属性

属性	数值
抗拉强度 [MPa]	110
弹性模量 [GPa]	4
弯曲强度 [MPa]	170



**材料数据 ▶**

弯曲模量 [GPa]	2.7
硬度	230
断裂伸长率 [%]	20

**物理属性**

属性	数值
密度 [g/cm³]	1.31
吸水率 [%]	0.1
电阻率 [ohm·cm]	3.3e+021

